



**METHYL METHACRYLATE
(MMA)
COLD PLASTIC PAINT**

Sangat cepat kering,
Sangat tahan gesekan,
Daya lekat sangat kuat
pada beton dan aspal,
Tahan bahan kimia

TraffikOTE
ZONE MARKING PAINT
TFK-116 MMA



TRAFFIKOTE TFK-116 MMA merupakan cat marka yang diformulasikan khusus menggunakan bahan methyl metachrylate yang sangat cepat kering dan membentuk lapisan akhir yang sangat keras. Tahan terhadap cuaca dan sinar UV sehingga sangat direkomendasikan untuk aplikasi diluar ruangan yang memerlukan waktu aplikasi yang cepat. Dapat diaplikasikan pada beton dan aspal.

TAHAPAN aplikasi

- 1 Persiapan substrat :
Besihkan permukaan substrat dari kotoran, debu, lumut dan kontaminan lainnya. Pastikan substrat dalam kondisi kering .
- 2 Tahap aplikasi :
Aduk perlahan komponen A terlebih dahulu menggunakan mixer. Kemudian tuang komponen B (hardener) ke dalam komponen A sambil diaduk perlahan selama ± 2 menit dengan perbandingan komp A dan B adalah 100 : 1. Tuang campuran ke substrat dan ratakan menggunakan roskam atau rubber squeegee kemudian gunakan roll yang dibasahi menggunakan thinner untuk membuat permukaan menjadi smooth. Lakukan secara menyilang.
Konsumsi material sebanyak ± 2 kg-set/m²/1mm DFT
Tunggu kering selama 1 jam untuk dapat dilalui.
Note : Untuk substrat aspal / substrat yang tidak rata (poros), dianjurkan aplikasi TRAFFIKOTE SEALER MMA TFS-117 dengan konsumsi material sebanyak 2-3 kg-set/m² dengan perbandingan komponen A : B : pasir halus (± 250 micron) = 100 : 2 : 150.
Campur pasir ke dalam komponen A terlebih dahulu sambildiaduk perlahan, kemudian masukkan komponen B dan aduk perlahan selama ± 2 menit kemudian tuang ke substrat, ratakan menggunakan roskam. Tunggu selama 1-2 jam untuk aplikasi top coat



Cocok diaplikasikan pada : garis line pada jalan, bandara dan area parkir, drop off area, zona selamat sekolah, area drive thru dan SPBU serta area lain yang membutuhkan garis marka.



*Tersedia kemasan 20 L dan 0,5 L

TraffikOTE

ZONE MARKING PAINT
TFK-116 MMA

DATA TEKNIS PRODUK

Jenis	Methyl Methacrylate
Warna	White, Yellow, Green, Blue, Red, Black
kadar padat	93 %
Berat Jenis	1.5 ± 0.04 gr/cc
Tampilan	Matt
Interval pengecatan	1 jam
Pengencer	Thinner Epoxy
Daya sebar teori	0.5 m ² / kg (tebal 1 mm DFT)
Rekomendasi pengecatan	Roll dan Spray
Rekomendasi pengenceran	Jika diperlukan, maksimum 15-25 %


TIPS FINISHING TRAFFIKOTE TFK-116 MMA :

- Pastikan permukaan substrat kering dan bersih dari semua jenis kontaminan
- Sebelum melakukan aplikasi, permukaan substrat harus di grinding terlebih dahulu
- Gunakan roll dan alat aplikasi yang berkualitas baik
- Untuk aplikasi diluar ruangan, pastikan tidak dalam cuaca yang akan hujan atau cuaca yang sangat terik

PILIHAN WARNA



White




Yellow



Green



Blue



Red



Black