

MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL PAINT

- Mudah untuk dibersihkan dan dibilas
- Ketahanan terhadap alkalin yang bagus
- Ketahanan terhadap air yang bagus
- Tahan bahan kimia rumah tangga
- Tahan cuaca

Decor[®]
ACRYLIC ENAMEL
DAE - 550 SB

DECOR Acrylic Enamel DAE - 550 SB adalah cat tembok acrylic gloss enamel solvent based yang terbuat dari bahan acrylic solvent based dan pigmen warna pilihan. **DECOR Acrylic Enamel DAE - 550 SB** memiliki daya lekat yang baik ke berbagai macam substrat seperti tembok pasangan batu bata/plesteran semen, beton, panel GRC, kayu, gypsum dan lain-lain.

Produk ini memiliki kualitas lapisan film yang tidak mudah kotor, mudah dibersihkan dan dapat dicuci, memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca, alkali, sinar UV, air, bahan kimia rumah tangga, dan terhadap gesekan. Produk ini mudah diaplikasikan, cepat kering, dan tersedia dalam berbagai warna pilihan.

Tahapan aplikasi

Persiapan Permukaan

Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran lainnya. Gunakan **FUNGICIDAL WASH** untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.

Lapisan Dasar

DECOR Alkali Resisting Primer AS – 310 (Solvent Based) 1 lapis (1 x 20 mikron, tanpa pengenceran).

Dinding dan Plafon Gypsum

DECOR Acrylic Enamel DAE – 550 SB, 2 lapis (2 x 40 mikron, encerkan dengan thinner DA 10-20% sesuai kebutuhan aplikasi).

Lapisan Akhir

6,7 m²/kg (40 mikron ketebalan cat kering).

Selang Waktu Pengecatan :

Minimal 2 jam (pada suhu 30°C).



Solvent Based

Decor[®] ACRYLIC ENAMEL

DAE - 550 (Solvent Based)

DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Acrylic satu komponen berbahan dasar solvent
Warna	Seperti terlihat di color card
Tampilan akhir	Glossy
Solid by volume	31 %
Specific gravity	1.15 gr/cc
Daya sebar teoritis	6.7 m ² / kg (40 micron)
Flash point	27° C
Kecepatan kering	Tergantung pada suhu dan kelembaban Kering permukaan = 20 menit (30°C)
Kemasan	2.5 kg, 20 kg
Masa simpan	1 Tahun jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)

APLIKASI

Pengencer	Thinner DA
Jumlah pengencer dalam berat	10 - 20 %
Cara aplikasi	Kuas, roll, spray atau airless spray
Ketebalan lapisan cat basah	130 mikrons atau 5.2 mils
Ketebalan lapisan cat kering	40 mikrons atau 1.6 mils
Ketebalan lapisan cat kering yang direkomendasikan	80 mikrons (2 x 40 micron)
Selang waktu pengecatan	Minimal 5 Jam (30° C) Maksimum -


COCOK DIAPLIKASIKAN PADA :



Kantin



Koridor




Tembok interior



Tembok eksterior



Jendela



Pintu



Area parkir



Penunjuk arah jalan



Kanstein



Pembatas jalan



Plafon kayu



Area tangga darurat