

INTERIOR WALLPAINT WITH PEARL LOTUS EFFECT

- Water repellent dengan efek pearl lotus
- Kotoran sulit menempel (Mampu membersihkan dengan sendirinya)
- Sangat mudah untuk dibersihkan
- Tahan gesekan
- Tidak berbau
- Tidak mengandung logam berat

Decorlotus[®]
Interior wallpaint with Pearl Lotus effect

DLI - 480

DECORLOTUS Interior Wallpaint With Pearl Lotus Effect adalah cat tembok interior yang terbuat dari bahan Teflar Fuloro Polymer generasi ketiga yang memiliki keunggulan tidak mudah kotor karena kotoran tidak mudah menempel serta mudah dibersihkan kembali. Produk ini sangat sesuai digunakan pada dinding interior seperti tembok pasangan batu bata, plesteran semen, beton, gypsum, panel GRC, kayu, tripleks dan lain-lain.

DECORLOTUS Interior Wallpaint With Pearl Lotus Effect memiliki keunggulan tidak mudah kotor karena kotoran tidak mudah menempel serta mudah dibersihkan kembali, tahan air dengan pearl lotus effect, tahan terhadap alkali, tahan terhadap pertumbuhan lumut dan jamur serta tersedia dalam berbagai pilihan warna yang indah.



032 - 116

Tahapan aplikasi

Persiapan Permukaan

Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari jamur, lumut, debu, minyak atau kotoran-kotoran lainnya. Gunakan FUNGICIDAL WASH untuk membersihkan permukaan yang berlumut dan berjamur.

Lapisan Dasar

Dinding plesteran / dinding Beton

DECOR Alkali Resisting Primer AR - 300 (Water Based), 1 lapis (1 x 20 micron, tanpa pengenceran) atau gunakan DECOR Alkali Resisting Primer AS - 310 (Solvent Based) 1 lapis (1 x 20 micron, tanpa pengenceran) untuk permukaan dengan kadar alkali yang sangat tinggi.

Dinding dan plafon gypsum

DECOR Wall Sealer DWS - 320 (Water Based), 1 lapis (1 x 15 micron tanpa pengenceran).

Lapisan Akhir

DECORLOTUS Interior Wallpaint With Pearl Lotus Effect, 2-3 lapis (2-3 x 30 micron, encerkan dengan air bersih 10-20% sesuai kebutuhan aplikasi).



DLI - 480

DATA TEKNIS PRODUK

Tipe	Copolymer Acrylic Emulsion
Warna	Seperti terlihat di color card
Tampilan akhir	Matt
Kadar padatan dalam volume	43 %
Berat jenis	1.33 gr/cc
Daya sebar teoritis	14 m ² / liter (30 micron)
Kecepatan kering	Tergantung pada suhu dan kelembaban Kering permukaan = 1 Jam (30°C)
Kemasan	2.5 L, 20 L
Masa simpan	1 Tahun jika tersimpan dalam keadaan sejuk dan kering serta kemasan tidak dalam keadaan terbuka (jangan disimpan dibawah titik beku)

APLIKASI

Pengencer	Air bersih
Jumlah pengencer dalam volume	10 - 20 %
Cara aplikasi	Kuas, roll, spray atau airless spray
Ketebalan lapisan cat basah	70 micron atau 2.8 mil
Ketebalan lapisan cat kering	30 micron atau 1.2 mil
Ketebalan lapisan cat kering yang direkomendasikan	60 micron (2 x 30 micron)
Selang waktu pengecatan	Minimal 2 jam (30°C), sesudah lapisan film cat pertama kering Maksimum -