

# Data teknis

## VISKO PRIMER VP - 4005

Jenis	Acrylic Copolymer Emulsion
Berat Jenis	1.52 ± 0.04 gram/cc
Kadar Padatan	39 ± 2%
Kekentalan	15.000 - 20.000 cps
Daya Sebar	9 - 13 m <sup>2</sup> / kg (untuk 1x lapis)
Pengenceran	30% volume dengan air bersih

## VISKO TOP VT - 4006

Jenis	Acrylic Copolymer Emulsion
Berat Jenis	1.51 ± 0.04 gram/cc
Kadar Padatan	38.5 ± 2%
Kekentalan	20.000 - 25.000 cps
Daya Sebar	9 - 13 m <sup>2</sup> / kg (untuk 1x lapis) 5 - 6 m <sup>2</sup> / kg (untuk 2x lapis)
Pengenceran	30% volume dengan air bersih



**propan**  
The Paint Specialist

# VISKO PRIMER TOP

Cat tembok interior yang **kental & cepat nutup**



**propan**  
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

[www.propanraya.com](http://www.propanraya.com) Propan Raya ICC

@propanraya 08111 381 686

# VISKO PRIMER & VISKO TOP

VP - 4005 VT - 4006

## Cat Tembok Interior Yang Kental & Cepat Nutup

**VISKO PRIMER & VISKO TOP** adalah cat untuk dinding dan plafon interior yang diformulasikan lebih kental dibandingkan cat tembok biasa, dapat diencerkan sebanyak 30% sehingga menghasilkan daya sebar yang tinggi.

## Keunggulan Produk


- Kental
- Pengenceran Lebih Banyak
- Daya Sebar Luas
- Cepat Nutup
- Permukaan Lebih Halus

**VISKO PRIMER & VISKO TOP** memiliki banyak keunggulan. **Akses link di bawah ini untuk melihat video keunggulan produk.**

SCAN DI SINI



[bit.ly/viskoprimertop](https://bit.ly/viskoprimertop)



## Tes Kekentalan

Cat **VISKO PRIMER & VISKO TOP** serta cat primer dan cat tembok biasa masing-masing dituangkan pada permukaan kaca di bidang miring berwarna hitam.

Tampilan beberapa saat setelah dituangkan:



Gambar di atas menunjukkan **VISKO PRIMER & VISKO TOP** lebih lambat mengalir karena jauh lebih kental dibandingkan cat primer dan cat tembok biasa.

### Keterangan:

- Kekentalan cat **VISKO PRIMER** 15.000 - 20.000 cps dibandingkan kekentalan cat primer biasa 3.000 - 5.000 cps.
- Kekentalan **CAT VISKO TOP** 20.000 - 25.000 cps dibandingkan kekentalan cat tembok biasa 6.000 - 8.000 cps.

## Tes Daya Tutup

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk dapat menutup sempurna, hanya diperlukan **1x lapis VISKO PRIMER** dan **2x lapis VISKO TOP**. Sedangkan untuk cat biasa diperlukan 1x lapis cat primer biasa dan 4x lapis cat tembok biasa untuk dapat menutup sempurna.

## Permukaan Lebih Halus

**VISKO PRIMER & VISKO TOP** diproduksi dengan teknologi **RPS (Rapid Production System)** yang terkini dari Jerman, menghasilkan cat dengan permukaan yang lebih halus.

## Pengenceran Lebih Banyak

**VISKO PRIMER** dapat diencerkan sebanyak 30% volume air bersih, sedangkan cat primer biasa sudah encer sehingga umumnya tidak perlu diencerkan.



**VISKO TOP** dapat diencerkan sebanyak 30% volume air bersih, sedangkan cat tembok biasa hanya dapat diencerkan 10 - 20% volume air bersih.



## Daya Sebar Luas

Daya sebar **VISKO PRIMER & VISKO TOP** lebih besar dibandingkan cat primer dan cat tembok biasa. Data daya sebar Visko Primer & Visko Top dapat dilihat pada Data Teknis.

**“Visko Primer - Visko Top, memang paling Top!”**



### Tersedia dalam kemasan :

- VISKO PRIMER : 4 kg & 21 kg
- VISKO TOP : 5 kg & 25 kg