

ANTI SLIP COATINGS

ASLC-543-2K SB

Menjadikan Lantai Keramik &
Lantai Marmer Anda Tidak Licin



Mencegah bahaya terpeleset dan patah tulang pada lantai yang basah



propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057



www.propanraya.com

[Propan Raya ICC](#)

[@propanraya](#)

08111 381 686

B01/ASLC 543 2K WB/12082022/OMP



Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB

Menjadikan Lantai Keramik & Lantai Marmer Anda Tidak Licin

Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB adalah suatu lapisan bening bertekstur halus yang memberikan efek anti slip dengan hasil tampilan akhir doff (tidak kilap).

Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB terbuat dari polimer acrylic yang dimodifikasi dan nano silica. Kombinasi ini menghasilkan lapisan bertekstur bening halus yang memiliki daya lekat yang sangat bagus di atas permukaan keramik, marmer dan juga beton. Permukaan bertekstur ini memiliki efek anti slip dan juga tahan terhadap bahan kimia rumah tangga serta mudah dibersihkan. Sangat berguna untuk lantai kamar mandi, area tepian kolam renang, selasar sekolah/ rumah sakit, teras rumah, lapangan beton, area dapur basah dan tangga.

Keunggulan

- Mudah diaplikasikan.
- Mudah dibersihkan.
- Daya lekat yang sangat kuat pada substrat keramik, marmer, beton dan batu alam.
- Dapat diaplikasikan di dalam dan diluar ruangan.

Area pemakaian




Area Kamar Mandi



Area Tepian Kolam Renang



Selasar Sekolah/ Rumah Sakit



Teras Rumah



Lantai Batu Alam



Area Dapur Basah & Tangga



- Ceramic / Marble
- Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB, Ca 100 gr/m²

Note: Untuk substrat selain keramik, lakukan aplikasi 1x lapis lagi



- Batu Alam
- Aqua Stone Care ASC-60 WB, CA 150 gr/m²
- Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB, Ca 100 gr/m²

Note: Untuk substrat selain keramik, lakukan aplikasi 1x lapis lagi

Tahapan Aplikasi :

- Lantai dibersihkan menggunakan larutan deterjen
- Poles hingga bersih
- Aplikasikan Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB sebanyak 100 gr/m² dengan menggunakan short hair roll (roll bulu pendek) hingga rata

Data Teknis

- Ketahanan terhadap :		
1. Pembersih keramik	Pass	
2. Kaporit	Pass	
3. Bahan Kimia Rumah Tangga	Pass	
- Dirt pick up resistance	Pass	
- Adhesion	4B	Cross Cut Test
- Slippery Level	R12	

Aplikasi

Alat Aplikasi	:	Short hair roll
Perbandingan Campuran	:	Komp. A : B = 9 : 1 (by weight)
Kebutuhan Material (Ca)	:	100 - 200 gr/m ² (tergantung substrat)
Daya Sebar Teoritis	:	5 - 10 m ² /Kg-set (based on substrate)
Kecepatan Kering	:	Kering sentuh : 20 menit
	:	Kering sempurna : 60 menit
Siap Digunakan Setelah	:	24 jam
Kemasan	:	1 dan 5 kg - set