



**ULTRAN AQUA LASUR AEL-505** adalah rangkaian seri Ultratan Lasur berpelarut air yang ramah lingkungan untuk interior & eksterior. Produk ini mampu masuk sampai ke dalam pori-pori kayu sehingga menjaga kestabilan kayu, menonjolkan sifat alami kayu dan melindunginya terhadap cuaca.

**ULTRAN AQUA LASUR AEL-505** cocok untuk kayu bangunan di area beriklim tropis seperti gazebo, pintu, jendela dan mebel taman.

## KEUNGGULAN

- "Natural Feel" (terasa tampil alami)
- Cepat kering
- Tahan cuaca (sinar UV & hujan)
- Tidak meninggalkan jejak kuas
- "Water repellent & Permeable"
- "Deep Penetrating"
- Tahan jamur & lumut

Dengan ketahanan cuaca yang sama dibandingkan dengan system Ultratan Lasur yang "solvent based", Ultratan Aqua Lasur tampil lebih tipis dan "natural feel" (dapat teraba tekstur kayunya). Bila diinginkan lapisan yang lebih tebal aplikasikan lapisan akhir Ultratan Aqua Lasur Natural Gloss/Dof.

## PROSEDUR APLIKASI

1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 searah dengan serat kayu dan pastikan permukaan kayu bebas dari debu dan kotoran.
2. Beberapa pilihan aplikasi :

**A. Untuk menghasilkan lapisan film tipis :**

Encerkan **ULTRAN AQUA LASUR AEL-505** dengan air bersih 10%, kemudian aplikasikan secara merata sebanyak 3x lapis dengan menggunakan kuas, roll atau spray. Biarkan kering selama 2-3 jam.

**B. Untuk menghasilkan lapisan film tebal**

Aplikasikan **ULTRAN AQUA LASUR AEL-505** secara merata 3x lapis tanpa pengenceran dengan menggunakan kuas, roll atau spray. Biarkan kering selama 2 – 3 jam.

Catatan :

- Sebelum melakukan lapisan ulang, amplas dengan kertas amplas no. 400
- Untuk pemakaian eksterior tidak dianjurkan menggunakan wood filler karena pada kayu yang terekspos terhadap cuaca, adanya wood filler akan mengganggu adhesi Ultratan Aqua Lasur terhadap kayu.

## FOTO PENGGUNAAN ULTRAN AQUA LASUR AEL-505



Jendela



Pintu



Gazebo



Mebel Kayu Solid



**ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605** adalah turunan dari Aqua lasur yang mempunyai kualitas sama. Didesain khusus untuk diaplikasikan pada dek kayu. Aqua deck lasur mempunyai tebal dan daya tahan gores yang lebih tinggi.

## KEUNGGULAN

- "Natural Feel" (terasa tampil alami)
- Tahan gesekan
- Ramah lingkungan & tidak berbau
- Cepat kering
- Tahan cuaca (sinar UV & hujan)
- Tidak meninggalkan jejak kuas
- "Water Repellent & Permeable"
- "Deep penetrating"
- Tahan lumut & Jamur

## PROSEDUR APLIKASI

1. Amplas permukaan kayu dengan kertas amplas no. 180 dan pastikan permukaan kayu bebas debu dan kotoran.
2. Kuaskan **ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605** dan biarkan kering 2-3 jam. Kemudian amplas ambang dengan kertas amplas No. 400. Lakukan tahap ini 2 kali.
3. Sebagai lapisan akhir, kuaskan **ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605** (1x lapis)


## TIPS PEMELIHARAAN DEK KAYU YANG BAIK

1. Untuk dek baru, pastikan kayu telah cukup kering (kelembaban di bawah 20%)
2. Jangan biarkan dek terlalu lama tidak ber-coating, karena dapat menjadi kotor dan perlu dibersihkan lagi sebelum di-coating
3. Cat semua bagian kayu, baik sisi horizontal, vertikal, maupun sisi bawah dek
4. Kondisi iklim lingkungan dan lalu lintas pada dek akan menyebabkan cat menjadi aus, oleh karena itu cat ulang dek secara berkala setiap satu atau dua tahun, jangan tunggu cat menjadi rusak baru kemudian di re-coating, karena cat yang sudah rusak juga menyebabkan kerusakan pada kayu.


## FOTO PENGGUNAAN ULTRAN AQUA DECK LASUR ADL - 605



Wooden Pool Deck



Wooden Park Deck



Wooden Terrace Deck





Certificate ID03/0111

Certificate ID11/1102954057

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi :  
For further information, please contact us :

PROPAN INSPIRATION CENTER : ■ JAKARTA : ■ Satria : Phone : (+62 21) 5680081, 5680082, Fax.: (+62 21) 5680153 | PROPAN SANDIMAS HOME CENTER : ■ DENPASAR : Phone : (+62 361) 8495080, Fax.: (+62 361) 419247 | PROPAN SERVICE CENTER : ■ BANDUNG : ■ Soekarno Hatta : Phone : (+62 22) 7507776, Fax.: (+62 22) 7500775 ■ BALIKPAPAN : Phone : (+62 542) 7212410, 7212411, Fax.: (+62 542) 7212064 ■ BANJARMASIN : Phone : (+62 511) 4229655, Fax.: (+62 511) 4229559 ■ BATAM : Telp.: (+62 778) 466438, Fax.: (+62 778) 7418769 ■ BEKASI : Phone : (+62 21) 88851727, 88851728, Fax.: (+62 21) 8842070 ■ BOGOR : Phone : (+62 251) 8652599, Fax.: (+62 251) 8653079 ■ CIREBON : Phone : (+62 231) 231825, Fax.: (+62 231) 237616 ■ DENPASAR : Phone/Fax.: (+62 361) 8495088 ■ JAKARTA : ■ Kelapa Gading : Phone : (+62 21) 4516377, 4516379, Fax.: (+62 21) 4517007 ■ Fatmawati : Phone : (+62 21) 7237851, 7237854, Fax.: (+62 21) 7237855 ■ JEPARA : Phone : (+62 291) 594372, 3319372, Fax.: (+62 291) 594372 ■ LAMPUNG : Phone : (+62 721) 704491, Fax.: (+62 721) 771001 ■ MAKASSAR : Phone : (+62 411) 8111036, Fax.: (+62 411) 8111037 ■ MANADO : Phone/Fax.: (+62 431) 8880585 ■ PALEMBANG : Phone : (+62 711) 715360, 715361, 5480083, Fax.: (+62 711) 715362 ■ PONTIANAK : Phone : (+62 561) 6598896, Fax.: (+62 561) 6598894 ■ SAMARINDA : Phone : (+62 541) 7074750, Fax.: (+62 541) 744293 ■ SEMARANG : Phone/Fax.: (+62 24) 3581023 ■ SURABAYA : ■ Darmo : Phone : (+62 31) 5684855, 5616828, Fax.: (+62 31) 5623622 ■ RMI : Phone : (+62 31) 5043536, 5041237, Fax.: (+62 31) 5055071 ■ YOGYAKARTA : Phone : (+62 274) 871044 ■ E-mail : info@propanraya.com ■ website: www.propanraya.com ■ @PropanRayaICC ■ propanraya

DISTRIBUTOR : ■ BRUNEI DARUSSALAM, HIAP GUAN Sdn. Bhd : Phone: +673-2429020 / 2427266, Fax.: +673-242 1653 ■ MALAYSIA, SYN TAI HUNG TRADING Sdn. Bhd : Phone : +603-2287 9221 / 2287 5218, Fax.: +603-22879225 ■ MALAYSIA, ALKANA MALAYSIA. Sdn. Bhd: Phone : +603-5162 5789 / 91 / 63, Fax.: +603-5162 5742 ■ PHILIPPINES, SPURWAY ENTERPRISES : Phone : +632-413 7124 / 26, Fax.: +632-7274128 ■ MALDIVES, MAZIYA SERVICE Pvt Ltd : Phone : +960-3336729 / 3326169, Fax.: +960-3336728 ■ THAILAND, ADISAK TRADING Co. Ltd. : Phone : +66-76-261 420-6, Fax.: +66-76-261 427 ■ SINGAPORE, PAINTMART Pte. Ltd : Phone : +65-6848 0746, Fax.: +65 6841 4172 ■ VIETNAM, ALKANA, Thu Dau Mot City : Phone : +084-0650 3635 330, Fax.: +84-0650 3635 339



# AQUA LASUR

DEEP PENETRATING WATERBASED EXTERIOR LASUR

## DATA APLIKASI :

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Recommended substrate           | Exterior tropical hardwood                                  |
| Recommended condition           | 25 - 35 ° C, 40 - 60 % RH                                   |
| Dillution                       | Water if necessary                                          |
| Coating amount ( Wet )          | 60 - 70 g/m <sup>2</sup> percoat                            |
| Theoretical Coverage            | 10 m <sup>2</sup> /kg mix at CA 60 g/m <sup>2</sup> percoat |
| Drying time (30°C, RH = ± 50 %) |                                                             |
| - Dust free                     | 15 - 20 minutes                                             |
| - Tack free                     | 60-120 minutes                                              |
| - Hard Dry                      | 180-240 minutes                                             |
| Re-coating time                 | After 3-4 hours                                             |
| Stacking time                   | 16-17 hours                                                 |



# AQUA DECK LASUR

DURABLE EXTERIOR WOODEN FLOOR COATING

## DATA APLIKASI :

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Recommended substrate      | wooden flooring (Hardwood)                                  |
| Recommended condition      | 25 - 35 ° C, 40 - 60 % RH                                   |
| Dillution                  | Water if necessary                                          |
| Coating amount ( Wet )     | 60 - 70g/m <sup>2</sup> percoat                             |
| Theoretical Coverage       | 10 m <sup>2</sup> /kg mix at CA 60 g/m <sup>2</sup> percoat |
| Drying time(30°C,RH= ±50%) |                                                             |
| - Dust free                | 15 - 20 minutes                                             |
| - Tack free                | 60-120 minutes                                              |
| - Hard Dry                 | 180-240 minutes                                             |
| Re-coating time            | After 3-4 hours                                             |
| Stacking time              | 16-17 hours                                                 |

**propan**  
The Paint Specialist

# ULTRAN AQUA LASUR SERIES

THE BEST LASUR & WOOD STAIN  
FOR TROPICAL CLIMATE

