

Data Teknis SLU-227-25-1K WB

DATA TEKNIS		
Item	Result	Standard Test
Compressive Strength	25 N/mm ² (K 250)	ASTM C109
Bonding Strength	1.5 N/mm ²	ASTM C1538
Abrasion Resistant	N/A	ASTM C418
Flexural Strength	4 N/mm ²	ASTM C78
Flow Test	12 cm	Internal Test
Impact Resistant	N/A	
Pot Life	15 min	Internal Test

APLIKASI	
Item	Result
Alat Aplikasi	Electric Mixer, Scraper, Spiked roll
Perbandingan Campuran	Powder : Air = 100 : 20
Kebutuhan Material	6 kg/m ² (3 mm)
Kecepatan Kering	Kering sentuh : 12 H
	Kering Sempurna : 28 D
Siap Digunakan Setelah	7D
Kemasan	20 Kg

Data Teknis SLU-227-35-1K WB

DATA TEKNIS		
Item	Result	Standard Test
Compressive Strength	35 N/mm ² (K 350)	ASTM C109
Bonding Strength	1.5 N/mm ²	ASTM C1538
Abrasion Resistant	N/A	ASTM C418
Flexural Strength	7 N/mm ²	ASTM C78
Flow Test	12 cm	Internal Test
Impact Resistant	N/A	
Pot Life	15 min	Internal Test

APLIKASI	
Item	Result
Alat Aplikasi	Electric Mixer, Scraper, Spiked roll
Perbandingan Campuran	Powder : Air = 100 : 20
Kebutuhan Material	6 kg/m ² (3 mm)
Kecepatan Kering	Kering sentuh : 4 H
	Kering Sempurna : 28 D
Siap Digunakan Setelah	7D
Kemasan	20 Kg

propan
The Paint Specialist



SELF LEVELLING UNDERLAYMENT SLU-227

Lantai Anda Ingin Rata?
Gunakan Self Levelling Underlayment

Untuk menambah ketebalan & meratakan lantai sebelum :

1. Pemasangan Karpet / Vinyl
2. Pemasangan Lantai Epoxy



propan
The Paint Specialist



www.propanraya.com



@propanraya



Propan Raya ICC



08111 381 686



Propan Self Levelling Underlayment SLU - 227

Merupakan sistem self levelling cementitious satu komponen (1 K) yang digunakan untuk menambah ketebalan dan meratakan lantai yang bergelombang sehingga membentuk lapisan yang kuat dengan permukaan yang rata dan halus.

Dapat diaplikasikan dengan ketebalan minimum 3 mm DFT

Terdapat 2 tipe Propan Self Levelling Underlayment :

1. SLU-227-25-1K WB, diformulasikan khusus sebagai levelling lantai sebelum pemasangan karpet atau vinyl. Memiliki nilai compressive strength $\pm K-250$
2. SLU-227-35-1K WB, diformulasikan khusus sebagai levelling lantai sebelum aplikasi polymer flooring seperti epoxy floor, pu floor dan lain-lain. Memiliki nilai compressive strength $\pm K-350$

Self Levelling

Sangat mudah merata

Cepat Kering

Hemat waktu

Permukaan yang Rata

Mengurangi gelombang

Compressive Strength yang Tinggi

Lapisan film yang keras

Daya Lekat Sangat Kuat

Awet dan tahan lama

Rekomendasi Aplikasi :



Lantai Vinyl Perkantoran



Lantai Vinyl Rumah Sakit



Lantai Vinyl Area Rumah



Lantai Studio / Showroom



Lantai Area Exhibition Ballroom, Aula



Lantai yang akan di Epoxy

Tahapan Aplikasi :

