

ANTI SLIP COATINGS

ASLC-543-2K SB

Menjadikan Lantai Keramik &
Lantai Marmer Anda Tidak Licin



Mencegah bahaya terpeleset dan
patah tulang pada lantai yang basah



propan
The Paint Specialist



Certificate ID03/0111



Certificate ID11/1102954057

CAUTION



WET
FLOOR

www.propanraya.com

[Propan Raya ICC](#)



[@propanraya](#)



08111 381 686

B01/ASLC-543-2K WB/2807/2023/OMP



Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB

Menjadikan Lantai Keramik & Lantai Marmer Anda Tidak Licin

Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB adalah suatu lapisan bening bertekstur halus yang memberikan efek anti slip dengan hasil tampilan akhir doff (tidak kilap).

Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB terbuat dari polimer acrylic yang dimodifikasi dan nano silica. Kombinasi ini menghasilkan lapisan bertekstur bening halus yang memiliki daya lekat yang sangat bagus di atas permukaan keramik, marmer dan juga beton. Permukaan bertekstur ini memiliki efek anti slip dan juga tahan terhadap bahan kimia rumah tangga serta mudah dibersihkan. Sangat berguna untuk lantai kamar mandi, area tepian kolam renang, selasar sekolah/ rumah sakit, teras rumah, lapangan beton, area dapur basah dan tangga.

Keunggulan

- Anti slip / tidak licin
- Mudah diaplikasikan dengan short hair roll.
- Mudah dibersihkan.
- Daya lekat yang sangat kuat pada substrat keramik, marmer, beton dan batu alam.
- UV Resistant.


Area pemakaian



Area Kamar Mandi



Area Tepian Kolam Renang



Selasar Sekolah/ Rumah Sakit



Teras Rumah



Lantai Batu Alam Andesit



Area Dapur Basah & Tangga



- Ceramic / Marble
- Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB, Ca 100 gr/m²

Note: Untuk substrat selain keramik, lakukan aplikasi 1x lapis lagi



- Batu Alam
- Aqua Stone Care ASC-60 WB, CA 150 gr/m²
- Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB, Ca 100 gr/m²

Note: Untuk substrat selain keramik, lakukan aplikasi 1x lapis lagi

Tahapan Aplikasi :

- Lantai dibersihkan menggunakan larutan deterjen
- Poles hingga bersih
- Aplikasikan Anti Slip Coatings ASLC-543-2K SB sebanyak 100 gr/m² dengan menggunakan short hair roll (roll bulu pendek) hingga rata
- **Tidak boleh diencerkan air**

Data Teknis

- Ketahanan terhadap :		
1. Pembersih keramik	Pass	
2. Kaporit	Pass	
3. Bahan Kimia Rumah Tangga	Pass	
- Dirt pick up resistance	Pass	
- Adhesion	4B	Cross Cut Test
- Slippery Level	R12	

Aplikasi

Alat Aplikasi	:	Short hair roll
Perbandingan Campuran	:	Komp. A : B = 9 : 1 (by weight)
Kebutuhan Material (Ca)	:	100 - 200 gr/m ² (tergantung substrat)
Daya Sebar Teoritis	:	5 - 10 m ² /Kg-set (based on substrate)
Kecepatan Kering	:	Kering sentuh : 20 menit
	:	Kering sempurna : 60 menit
Siap Digunakan Setelah	:	24 jam
Kemasan	:	1 dan 5 kg - set